

### Standard Produkt

### Gittertrinn

#### 1. Produktbeskrivelse

**Gittertrinn** levert i varmforzinket stål.

Maskevidder 34,3 x 38,1 mm.

Leveres i standard bredder fra 600-1500mm, med 100mm økning for hver bredde.

Trinnndybde er 305 mm.

Gittermatter til 600-1000mm trinn leveres i 30 mm.

Gittermatter til 600-1000mm trinn leveres i 40 mm.

Trinnet festes til for eksempel stål eller trevanger.

I front er det påsveist en trappnese, for ekstra skliskikkerhet.

Trinnet har god åpning slik at det drenerer snø og smuss lett.

VI lagerfører trinn med og uten sprakekant.



<b>Modell:</b>	Gittertrinn GR1
<b>Material:</b>	Varmforzinket stål
<b>Tilleggsbehandling:</b>	N/A
<b>Størrelse:</b>	Bredder:600-1500 mm
	Dybde: 305 mm

#### 2. Bruksområdet og -betingelser

##### **Bruksområde**

Rettløpstrapper med stål eller tre-vanger.

##### **Teknisk standard:**

Varmforzinket overflate iht. EN ISO 1461.

Brødrene Midthaug AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

Brødrene Midthaug AS har sentral godkjenning for ansvarsrett.

##### **Komponent spesifikasjoner:**

Trinn i varmforzinket stål

\*Detaljert komponentliste se stykkliste ved leveranse, eller kontakt Midthaug. Se punkt 5 «Teknisk Service»

##### **Avfallshåndtering:**

Metall:

NS 9431:1447 | 0014 | 6000 | \_\_\_\_\_

EAL: 17 04 05

### 3. Anvisninger for drift og vedlikehold

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet bør rengjøres med nøytrale midler. Ph. Verdi 5,0 – 8,0.

Det skal etter dette skylles med rent vann.

Vi anbefaler at rengjøring foretas med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.

Værutsatte deler bør rengjøres oftere.

Alminnelig smuss fjernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsning.

#### Ettersyn/kontroll

Bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres:

- Kontroller at produktet ikke har synlige tegn på hærverk.
- Kontroller at alle bolter på produktet er trukket til.
- Kontroller at produktet ikke har løse komponenter eller utstikkende elementer.
- Kontroller at produktet er rengjort.

#### Reparasjoner ved skade

*\*Før utbedring må alle overflater rengjøres skikkelig.*

Ved utbedring av **mindre** skader på varmforzinket overflate.

- Maling med zinkstøvmaling
- Metallsprøyting med zink
- Påføring av loddezink med lavt smeltepunkt.

Ved **større** skader må Midthaug kontaktes, se punkt 5 «Teknisk Service»

### 4. Driftstekniske opplysninger

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftning antas å være minst 10 år.

Forutsatt normal bruk, og at anvisning for vedlikehold følges.

#### Garanti og vilkår

Iht. Norsk Kjøpslov, se våre salgs- og leveringsbetingelser på [www.midthaug.no](http://www.midthaug.no)

#### Fuktbestandighet

God korrosjonsbeskyttelse.

\*Forbehold om anvisninger punkt 2 blir fulgt.

#### Øvrige opplysninger:

*\*Forbehold: Dette er dokumentasjon vi leverer på enklere produkter/leveranser.*

*Som standard er produkter dokumentert gjennom våre tegninger, ordrebekreftelse og faktura.\**

For detaljerte stykkeliste på komponenters kvalitet og størrelser må Midthaug kontaktes.

Se punkt 5 «Teknisk Service».

### 5. Teknisk service

<b>Produsent</b>	Brødrene Midthaug AS
<b>Postadresse</b>	Skallvegen 1
<b>Postnr. og poststed</b>	NO-6453 Kleive
<b>Telefon</b>	71 20 15 00
<b>E-Post</b>	<a href="mailto:salg@midthaug.no">salg@midthaug.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.midthaug.no">www.midthaug.no</a>